Distribuidora Térmica Acústica del Centro, S. A DE C. V.

Norte 80 No. 4313 Col. Malinche

07899 México D, F. Tel (s): 01 55 2603-5234, 5551-5038 Radio Nextel: 92*900430*2

01 55 2603-0450, 4981-0651 Correo: aislamientos_dta@prodigy.net.mx Web site: www.dtamexico.com

NOMBRE DEL PRODUCTO: ADHESIVO C M - 1720 NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Adhesivo de contacto de alta calidad, de consistencia media alta de aplicación. Su secado es medio, con tiempo abierto amplio.

USOS SUGERIDOS:

De preferencia con materiales que se requiera una buena resistencia como: lamina, laminado platico, madera. Con superficies semirigidas como: cuero, linoleum, neolite. Hace uniones magnificas.

CARACTERÍSTICAS VALORES

- COLOR NEGRO
- CONTENIDO DE SÓLIDOS 22 - 24
- DENSIDAD: G/ML 0.845 - .855
- FLUIDEZ: SEG. 150 - 170
(COPA FORD 90 ml. 22ºC, ¼")
- VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps) 4500 - 6000
TIEMPO DE SECADO: MIN. 10 - 12
- RESISTENCIA AXIAL: IB/IN
A) 5 MINUTOS 58
B) 10 MINUTOS 72
- TIEMPO ABIERTO: MIN. 12 - 25
- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:
- EXPOSICION AL SOL (ªC) 120ª - 140ª
- INTERIOR EN CONSTRUCCION (ªC) 140ª - 160ª
- BAJO CERO 9ª - 12ª

APLICACIÓN

Deberá hacerse de preferencia en lugares ventilados, lugares de techo alto y en espacios amplios es mejor. Este adhesivo tiene una consistencia de aplicación adecuada para hacerlo manual, ya sea con brocha, espátula o llana dentada. En esta ultima se aconseja de 1.5 mm. la ranura.

PRECAUCIONES

Los recipientes que contengan el adhesivo CM-1720 N, no se deberán poner cerca del fuego porque son inflamables, tampoco se recomienda dejarlos bajo el sol. Durante el invierno, si el producto ha estado almacenado en lugares bastante fríos, se sentirá una perdida de fuerza de adherencia cuando se use, se aconseja, ahora si, en este caso sacarlos al sol, después rodarlos y cuando se abran agitar el producto vigorosamente. Tampoco se recomienda dejarlos bajo el sol. Durante el invierno, si el producto ha estado almacenado en lugares bastante fríos, se sentirá una pérdida de fuerza de adherencia cuando se use.
Se aconseja , en este caso sacarlos al sol, después rodarlos girando al abrir el producto.

A L M A C E N A J E

Siempre conservar los envases que contienen el producto perfectamente cerrados.
Su estabilidad aumenta en lugares techados y frescos.
Si se ha almacén a temperaturas bajas durante periodos de tiempo prolongados, es conveniente sacarlos al sol durante 2 horas y al abrirlos agitar vigorosamente durante 5 a 10 minutos. Si el producto se ha almacenado por màs de tres meses en bodega, hacer la misma operación que anteriormente se indico.
Si el producto estuviera totalmente asentado por un largo almacenaje, no hay que reintegrarlo al lìquido, puede tapar las pistolas durante el esperado.

G A R A N T I A
La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.