



NOMBRE DEL PRODUCTO: * ADHESIVO CM - 270 *

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de contacto de intermedia calidad, de consistencia media alta de aplicación. Su secado es medio con tiempo abierto muy amplio, económico en costo.

USOS SUGERIDOS


De preferencia con materiales que se requieren en una adecuada resistencia como: laminado plástico de fibra de vidrio, madera, chapa. Con superficies semirrígidas como: cuero, linóleum, neolite. Hace buenas uniones.

CARACTERÍSTICAS	VALORES
<input checked="" type="checkbox"/> COLOR	AMARILLO
<input checked="" type="checkbox"/> CONTENIDO DE SÓLIDOS: %	19.5 - 21.0
<input checked="" type="checkbox"/> DENSIDAD: G/ML	0.825 – 0.850
<input checked="" type="checkbox"/> FLUIDEZ: SEG. (COPA FORD 50 ML. 22°C, ¼")	140 - 160
VISCOSIDAD BROOKFIELD: Cps.	3000 - 3700
<input checked="" type="checkbox"/> TIEMPO DE SECADO: MIN.	10 - 15
<input checked="" type="checkbox"/> TIEMPO ABIERTO: MIN.	15 - 30
<input checked="" type="checkbox"/> RESISTENCIA AXIAL: IB/IN	
A) 5 MINUTOS	50
B) 10 MINUTOS	65

APLICACIÓN

Deberá hacerse de preferencia en lugares ventilados. Lugares de techo alto y espacios amplios es mejor. Con 5 % de Humedad superficial.

Este adhesivo tiene una consistencia de aplicación adecuada para hacerlo manual, ya sea con brocha, espátula o llana dentada. En esta última se aconseja de 1.5 mm. la ranura.



PRECAUCIONES

Los recipientes que contengan el adhesivo CM-270, no se deberán poner cerca del fuego porque son Inflamables.

RENDIMIENTO: Su rendimiento con una aplicación de una película de 2 m m de espesor sería de 6 a 8 metros cuadrados.

