

Distribuidora Térmica Acústica del Centro, S. A DE C. V.



Norte 80 No. 4313 Col. Malinche
07899 México D, F. Tel (s): 01 55 2603-5234, 5551-5038 Radio Nextel: 92*900430*2
01 55 2603-0450, 4981-0651 Correo: aislamientos_dta@prodigy.net.mx Web site: www.dtamexico.com

H.I. MASTIC 90-07

DESCRIPCION:

Recubrimiento protector, altamente durable, para usarse sobre aislamientos térmicos donde se requiera un mastique económico.

H.I. MASTIC 90-07 es una emulsión asfáltica fibratada, hecha a base de una mezcla de asfaltos de primera calidad, rellenos especiales: fibras de asbesto seleccionados. Tiene excepcional estabilidad al intemperismo y desarrolla con su fraguado final una superficie firme y durable con resistencia a ácidos, álcalis, abrasión otros abusos típicos de los ambientes industriales.

USOS:

H.I. MASTIC 90-07 es un recubrimiento para la protección de aislamientos térmicos que permite la salida del vapor.

APLICACION:

Aplíquese solamente sobre superficies limpias y secas. Sobre una capa de primario I. Primer Black 51 03.

Usar llana común de albañil húmeda para lograr un espesor uniforme, evitando sobre juntar el material.

Puede ser aplicado con guante de hule en tuberías de pequeño diámetro y recipientes.

El H.I. MASTIC 90-07 también puede ser aplicado con equipo de aspersión, con bombas relación 20:1/30:1 tipo graco.

RENDIMIENTO:

De 4.9-6.5 Lts/m², espesor de película húmeda: 4.8-6.4mm.

Capa inicial: 2.4-3.2 Lts/m², espesor de película húmeda: 2.4-3.2mm.

Capa final: 2.4-3.2 Lts/m², espesor de película húmeda: 2.4-3.2mm.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

Evite exponer el producto a condiciones severas de congelación.

PRESENTACION:

Cubeta con 19 litros

Tambor con 200 litros

PROPIEDADES FISICAS

ESPECIFICACION

METODO/ASTM

COLOR

NEGRO

FSTM 4

% DE SOLIDOS

45% EN VOLUMEN

C 461

DENSIDAD kg/L.

1.00-1.13 kg/L.

D 1475

TIEMPO DE SECADO

C 461

SECADO TACTO

1 HORA

SECADO TOTAL

24 HORAS

LIMITES DE TEMP. DE SERVICIO

18°C a 93°C. (-20°F-200°F) TEMP.

FSTM 70

DE LA SUPERFIDIE RECUBIERTA

TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA

3.0 PERMS. A 0.125 pulg. DE ESPESOR

C 355

DE PELICULA SECA

FLAMABILIDAD EN HUMEDO

NO FLAMABLE

D 93

FSTM MET. DE PRUEBA STD. DE FOSTER

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.
- Cierre perfectamente el envase cuando no lo este usando.
- No aplicar espesores mayores a los recomendados.
- La exposición a condiciones severas de congelación durante la aplicación y el curado completo, puede causar grietas en la película ya curada.
- No se aplique cuando la lluvia sea inminente.