



Protex Fas 8208



Adhesivo base acuosa



Descripción:

Adhesivo base acuosa, de fraguado rápido, altos sólidos y económico. Fabricado a base de emulsión asfáltica, espesantes y resinas con alta adhesividad para ser usado en rangos de temperaturas de servicio que van desde -46°C hasta 77°C.

Uso:

Excelente alternativa para unir placas de aislamiento a techos o muros exteriores e interiores de cuartos fríos, casa habitación, oficinas, industria alimenticia, hospitales, escuelas, fábricas, hoteles, refinerías. En general para cualquier instalación que requiera adherir aislamiento térmico y/o acústico sobre casi todo tipo de superficie.

Rendimiento:

Sujeto al tipo de superficie y naturaleza del material a adherir. De 0.50 a 1.00 lt./m², aproximadamente.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros

Aplicación:

- Aplíquelo con brocha o llana dentada.

Aplicación:

- Aplíquelo con brocha o llana dentada.
- No se aplique a temperaturas menores a los 4 °C ni mayores a los 38 °C.

Almacenaje:

Almacénese a la sombra y bajo techo, en su envase original, en un lugar fresco y seco. Evite exponer el producto a condiciones severas de congelación.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No se deje al alcance de los niños.
- Cierre perfectamente el envasado cuando no lo esté usando.
- No presenta riesgo de incendio durante la aplicación.
- No es tóxico y prácticamente es inodoro lo que permite su uso en trabajos de refrigeración.
- Resiste la exposición al agua y al vapor de agua.
- Su buena resistencia al álcali permite su uso sobre mampostería nueva libre de todo aceite.

Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Viscosidad Brookfield	4,000 – 5,000	D2148
% Sólidos	53 MÍNIMO	D1644
Densidad gr/ml.	0.800 MÍNIMO	D1475
Tiempo para unir:		
Superficies Permeables	DE 0 A 30 MINUTOS	
Superficies Impermeables	DE 20 A 30 MINUTOS	
Temperatura de Servicio	-46 °C a 77 °C (temp. Superficie recubierta)	

Transmisión de Vapor	0.2 perms. a 0.0625 plg. espesor película seca	E 96
----------------------	--	------

Flamabilidad en Húmedo	No Flamable	D93
------------------------	-------------	-----

Límite Vapores de Servicio	Combustible	
----------------------------	-------------	--

FSTM = MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR DE FOSTER